



## Interieur Beits

Universele houtbeits voor parket, lambrisering en meubelen



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

Kleuren	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	30
	VPE	3 x 0,75 ltr	2 x 2,5 ltr	10 ltr
	verpakking	bus	bus	bus
	verpakkingscode	01	03	10
	art.nr.			
kleurloos	2400	■	■	■
wit	2401	■	■	■
antiekgrijs	2302	■	■	
berken	2303	■	■	
eiken	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
kersen	2307	■	■	
toscanegrijs	2308	■	■	
speciale kleuren*	2406		■	■


\*minimale afname 2,5 ltr

### Verbruik

Ca. 50-100 ml/m<sup>2</sup> per laag



### Toepassing



- Hout binnen
- Meubelen
- Wand- en plafondbetimmeringen
- In vochtige ruimtes (keuken & badkamer)
- Deuren
- Trappen en parket, als grondering op kleur



## Eigenschappen



- Watergedragen
- Op basis van duurzame grondstoffen (lijnolie en natuurhars)
- Goede verwerkingseigenschappen
- Hoog rendement
- Zeer goede waterbestendigheid (afpareleffect)
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Door de natuurlijke grondstoffen zijn geringe kleurafwijkingen van het product mogelijk, die echter gezien onze ervaring geen invloed hebben op de kleur van het houtoppervlak

## Technische gegevens

Bindmiddel	acrylaatdispersie
Dichtheid	ca. 1,02 gr/cm <sup>3</sup>
Viscositeit (20°C)	200 - 500 mPas
Geur	mild
Glansgraad	mat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Certificaten

- [NEN-EN 71-3 "Veiligheid van speelgoed"](#)
- [Farbtonkarte](#)

## Mogelijke systeemproducten

- [Hardwax Olie \(0695\)](#)
- [Trappen- & Parketlak \(2390\)](#)

## Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereid.  
Houtvochtigheid: 8 - 12%
- **Vorbereitung**  
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.  
Intacte oude verflagen goed schuren.  
Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.  
Schuren met P 150 - 180.

## Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.  
  
Voor gebruik goed roeren.  
Kwasten, rollen, spuiten.  
Bekerpistool: nozzle: 1,3 - 1,8 mm, luchtdruk: 1,5 - 2,5 bar.  
Tussen de lagen licht schuren met schuurpons of P 240 - 320.  
Doorschuren vermijden.  
Na droging een tweede laag aanbrengen.  
Alleen in dunne lagen aanbrengen.  
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.  
Bij donkere kleuren goed gronderen om een gelijkmatige kleur te verkrijgen.  
Na een grondering in kleur op trappen en parket met Trappen- en Parketlak (art.nr. 2390) afwerken of een eindbehandeling met Hardwax Olie (art.nr. 0695).



Gevaar voor zelfontbranding.

Niet met NC-houdende lakken of beitsen op dezelfde plaats verwerken, vervuild textiel (bijv. poetsdoek, werkkleding) in een vuurvaste container verzamelen en afvoeren.

■ **Droging**

Stofdroog: na ca. 2 uur

Hanteerbaar: na ca. 4 uur

Overschilderbaar: na 1 nacht droging

Volledig te belasten: na 7 dagen

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

■ **Verdunning**

Verwerkingsklaar

Als grondering: met ca. 25% water verdunnen.

**Gereedschap / reiniging**




Acrylkwast, kortharige roller - geen schuimroller, bekerpistool (1,4 - 1,6 mm nozzle, spuitdruk ca. 2 bar), vloerkwast

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

**Opslag / houdbaarheid**



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

**Afval**

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

**Veiligheidsaanbevelingen conform RAL-basiscriteria**

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.

Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.

Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.

Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.

Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.

Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.

Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.



VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat.A/e): max. 130 gr/ltr (2010).  
Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.