



# Trappen- & Parketlak

Watergedragen topsealer voor verwerking met kwast of roller



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)


| Type/naam            | Leverbaar         |              |             |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|
|                      | Aantal per pallet | 672          | 200         |
|                      | VPE               | 3 x 0,75 ltr | 2 x 2,5 ltr |
|                      | verpakking        | bus          | bus         |
|                      | verpakkingscode   | 01           | 03          |
|                      | art.nr.           |              |             |
| zijdeglans kleurloos | 2390              | ■            | ■           |
| zijdemat kleurloos   | 2391              | ■            | ■           |

## Verbruik

Ca. 100 - 120 ml/m<sup>2</sup> per laag



## Toepassing



- Hout binnen
- Meubelen en binnendeuren
- Planken, parket en trappen
- Kurkvloeren
- Wand- en plafondbetimmeringen

## Eigenschappen



- Watergedragen
- Goede verwerkingseigenschappen
- Goede vloeiing
- Slijt- en krasvast
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Goed bestand tegen veel in de handel voorkomende handcrèmes



## Technische gegevens

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bindmiddel         | acrylaatdispersie/PU dispersie |
| Dichtheid          | ca. 1,03 gr/cm <sup>3</sup>    |
| Viscositeit (20°C) | 600 - 800 mPas                 |
| Geur               | mild                           |
| Glansgraad         | zijdeglans, zijdemat           |

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Certificaten

➤ **NEN-EN 71-3 "Veiligheid van speelgoed"**

## Mogelijke systeemproducten

➤ **Interieur Beits (2400)**  
➤ **Onderhoudsreiniger**

## Werkvoorbereiding

### ■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.

Houtvochtigheid: 8 - 12%

Schuren met P 150 - 180.

### ■ Voorbereiding

Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

Intacte oude verflagen goed schuren.

Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.

## Verwerking



### ■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min.+15°C tot max. +30°C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten of rollen.

Tussen de lagen licht schuren met schuurspons of P 240 - 320.

Doorschuren vermijden.

Na droging een tweede laag aanbrengen.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

## Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Bij zwaardere belasting ten minste drie lagen aanbrengen.

Niet direct uitgieten op de ondergrond, omdat anders vlekken kunnen ontstaan.

Niet meer dan twee lagen per dag aanbrengen.

### ■ Droging

Stofdroog: na ca. 1 uur

Hanteerbaar: na ca. 2 uur

Overschilderbaar: na ca. 4 uur

Volledig te belasten: na 7 dagen

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.



■ **Verdunning**

Verwerkingsklaar

Bij de verwerking door middel van rollen kan 5% water worden toegevoegd ter verbetering van de vloeiing.

**Opmerking**

Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken. Indien nodig wekelijks met een vochtige doek afnemen, Onderhoudsreiniger voor gelakte ondergronden aan het schoonmaakwater toevoegen.

**Gereedschap / reiniging**

Acrylkwast, microvezelroller, vachtroller, schuimroller




Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

**Opslag / houdbaarheid**

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Afval**

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

**Veiligheidsaanbevelingen conform RAL-basiscriteria**

Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Bij verwerking door middel van spuiten combifilter A2/P2 gebruiken.  
Bij schuren stoffilter P2 gebruiken.  
Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.  
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water spoelen.  
Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen.  
Reiniging van het gereedschap direct na gebruik met water en zeep.  
Alleen volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden.  
Vloeibare productrestanten als chemisch afval afvoeren.

**VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)**

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/ i): max. 140 gr/ ltr (2010).  
Dit product bevat < 140 gr/ltr VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.